



ACIER CORTEN



1. Description

Origine : Raabe Steel Works – Finland

2. Qualités essentielles

- Acier laminé à chaud en paquets
- Marquage de qualité C-T A
- SSAB Tolerance EN10051, Thickn 2/3 CAT B
- Acier HSLA résistant à la corrosion atmosphérique COR-TEN A

3. Analyses chimiques en %

C	.071
Si	.49
MN	.40
P	.099
S	.008
AL	.034
V	.006
CU	.296
CR	0.8
NI	0.17
MO	.008