



CORTENSTAAL



1. Beschrijving

Herkomst : Raabe staalfabriek – Finland

2. Essentiele eigenschappen

- Warmgewalst staal in bundels
- Kwaliteitsmarkering C-T A
- SSAB tolerantie EN10051, dikte 2/3 CAT B
- Atmosferisch corrosiebestendig HSLA-staal COR-TEN A

3. Chemische Analyses in %

C	.071
Si	.49
MN	.40
P	.099
S	.008
AL	.034
V	.006
CU	.296
CR	0.8
NI	0.17
MO	.008