



## KANDLA MULTICOLOR



## 1. Beschrijving

Herkomst: Rajasthan

Het gesteente is een kwartsareniete zandsteen. De kleuren kunnen variëren van grijs tot beige-bruingenuanceerd. Pyrietinsluitels kunnen lokale oxydatie veroorzaken. De geleverde kleur hangt af van het geëxploiteerde massief. Aangeraden wordt de volledige hoeveelheid op de werf te laten leveren voor de aanvang der werken om onderlinge kleurnuancerings te vermijden.

## 2. Essentiele eigenschappen

Essentiele eigenschappen	Norm	Gemiddeld
Schijnbare volumieke massa	EN 1936	2539 KG/m <sup>3</sup>
Porositeit	EN 1936	4,7 %
Wateropname	EN 13755	Copro 2019 : 1,5%
Druksterkte	EN 1926	230,2N
Waterabsorptie	EN 1925	Stoneworld 0,41%
Buigsterkte onder constante druk	EN 13161	Mpa
Buigsterkte onder geconcentreerde druk	EN 12372	43 Mpa
Slijtweerstand	EN 14157	17,5 mm
Mohs hardheidsschaal	TS 6809-1	+ 6 Mohs
Vorstbestendig	EN 12371	Intact
Slipwaarde droog	EN 14321	Stoneworld 72
Slipwaarde nat	EN 14321	Stoneworld 66

## 3. Diverse

Beschikbaar als	
Muurbekleding	
Inritten	X
Binnenvloeren	
Terrasvloeren	X
Boordstene	X
Trapblokken	X
Zwembadranden	
Muurkappen	X
Palisade	X

De kleur is afhankelijk van het geëxploiteerde massief en kan nuanceringen tonen.

De beschikbare afmetingen kan men vinden in de actuele catalogus:

<https://www.bauma-stone.com/nl/home/catalogus>.

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de respectieve nationale voorschriften (CSTC/DTU/DIN...).

**Na de installatie kunnen sporen van oxidatie verschijnen.**