



STOCKHOLM KASSEIEN



1. Beschrijving

Herkomst: Europa

Lichtgrijze graniet met veldspaat en sporadische pyrietdelen.

2. Essentiele eigenschappen

Essentiele eigenschappen	Norm	Gemiddeld
Schijnbare volumieke massa	EN 1936	2640 KG/m ³
Porositeit	EN 1936	0,8 %
Wateropname	EN 13755	0,3 %
Druksterkte	EN 1926	114 Mpa
Waterabsorptie	EN 1925	1,47 %
Buigsterkte onder constante druk	EN 13161	Mpa
Buigsterkte onder geconcentreerde druk	EN 12372	Mpa
Capon slijtwaarde	EN 14157	16 mm
Mohs hardheidsschaal	TS 6809-1	5
Vorstbestendig	EN 12371	Intact
Slipwaarde droog	EN 14321	72
Slipwaarde nat	EN 14321	45

3. Diverse

Beschikbaar als	
Muurbekleding	
Inritten	X
Binnenvloeren	
Terrasvloeren	
Boordstenen	
Trapblokken	
Zwembadranden	
Muurkappen	
Palissaden	
Stepstones	

De kleur is afhankelijk van het geëxploiteerde massief en kan nuanceren tonen.

De beschikbare afmetingen kan men vinden in de actuele catalogus:
<https://www.bauma-stone.com/nl/home/catalogus>.

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de respectieve nationale voorschriften (CSTC/DTU/DIN...).